

# Kiehl-Parketto-care

## Fából készült padló ápolószer

### Tulajdonságok

Csikmentesen fénylik polírozás nélkül, önfényező tulajdonsággal rendelkezik. Strapabíró, szennyeztető és csúszásgátló. Hígítás nélkül és hígítva is használható. A száradás során a padló síkossága eléri a DIN 18032 második részében meghatározott 0,4 és 0,6 µ közötti értéket (az FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf Intézet által bevizsgált), így eleget tesz a sportcsarnokok, sportlétesítmények elvárásainak, ezért különösen alkalmas ezen felületek tisztítására és ápolására.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, fémsómentes műanyag diszperziók (TBEP-mentes), polietilén-viasz, segédanyagok, illatanyagok.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 7,5      pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

### Felhasználási terület

A szakszerűen lelakkozott valódi fából készült padlók és kész-parketták ápolásához és bevonatolásához. Kész-parketta esetén felhasználás előtt tapadási próbát kell végrehajtani. Nem alkalmas vaxolt vagy olajozott fafelületek ápolására.

### Felhasználás

Újnan kialakított fafelületek esetében (helyben csomagolt) a gyártó által megadott megszilárdulási időt kell figyelembe venni, ami általában 8-14 nap, ezalatt csak szárazon szabad tisztítani. A Kiehl-Parketto-care felvitele előtt nedves kendővel kell megtisztítani a felületet. Makacs szennyeződésnél a Kiehl-Parketto-clean koncentrátumot használjuk nedves törüléshez.

Az erősen igénybe vett fafelületek esetében először is géppel szárazon kell tisztítani, (egytracsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad). A tisztításnál spirál alakban mozgassuk a gépet mindaddig, amíg a felületet egyenletesen meg nem tisztítottuk, míg a lerakódott szennyeződések a pórusokból ki nem oldódtak; egészen a felület optimalizálásáig. Végezetül a maradék finom port nedves tisztítókendővel töröljük fel.

### Bevonás:

Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a zsír-, vax-, szilikon- és pormentes felületeken garantál a termék. Felhasználás előtt alaposan rázzuk fel a terméket. Kb. 250 ml-t hígítás nélkül vigyünk fel egyenletesen, vékonyan kb. 10 m<sup>2</sup> területre és törüléshez használt szőrmedarabbal, laposmoppal azonnal terítsük szét. Lendületesen, egymást átfedő sávokban kell dolgozni. A felület igénybevételétől függően 1-2 réteget vihetünk fel, kb. 90 perces szünetekkel. Csak száraz rétegek képezhetnek strapabíró ápolóréteget.

### Időközönkénti ápolás:

Kb. 250 ml-t adjunk 8 liter vízhez. A moppot mártsuk az oldatba és alaposan préseljük ki, majd töröljük fel a felületet. Az álló vizet kerüljük el!

### Spray-szóró eljárás a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására:

A szert 1:1 arányban hideg vízzel hígítani, szóróflakon és magas fordulatu gép (kb. 1000 ford./perc) segítségével eldolgolni.

### Polírozás:

A megszáradt ápolófilmet polírozással, magas fordulatu géppel (kb. 1000 ford./perc) Multi-Disc-kel tömöríthetjük, a padló az eljárás során nem lesz simább.



Fa-/parketta  
ápolás és  
tisztítás

DIN 18032

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Bevonás: 25-30 ml rétegenként

Időközönkénti ápolás: 1 ml

Spray-szóró eljárás: 1,5 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Kiszerezés

6 x 1 literes flakon kartonban  
2 x 5 literes kanna kartonban

Cikkszám: j 22 10 01

Cikkszám: j 22 10 05      **Fagytól védve tartandó!**

