

Impran

Kőimpregnáló

Tulajdonságok

Az Impran egy felhasználásra kész, oldószertartalmú impregnálószerszer. A felhasznált oldószerek aromás szénhidrogén vegyületeket nem tartalmaznak. Az Impran mélyen behatol a kő pórusaiba és kapillárisaiba. A gyors száradást követően azonnal lépésálló. A kő szívóképességének megfelelően 1-4 réteg szükséges a telítettségig. Víz- és olajtaszító hatását a száradási folyamat során fejti ki. 48 óra elteltével az Impran teljesen megszilárdul és már terhelhető is. Az Impran nem befolyásolja a kő páradiffúziós képességét. Az Impran-nal kezelt kőfelületek megőrzik természetes külalakjukat, hosszantartó védelmet nyújtanak. Általános szennyeződések, mint a zsír és olaj nem tudnak a kőbe jutni, így könnyen eltávolíthatóak. Az Impran alkáli- és UV-álló és gátolja a só kirakódást, moha- és algaképződést, penész kialakulását, ill. véd az időjárás és fagyok lehetséges káraitól. Az Impran-nal impregnált felületek lépésbiztonságot biztosítanak, amiről DIN 51130 szakvélemény áll rendelkezésre.

Összetevők

Impregnálószerszer, nem vízbázisú oldószerek.

Felhasználási terület

Alkalmas új vagy régi alaposan megtisztított, gyanta- és zsírmentes, porózusos vagy szívóképes természetes-, mű- és kerámiakő, mint pl. gránit, porfír, gneisz, márvány, homokkő, agglomerát, betonkő, klinker, agyagtégla, beton- és betonburkolatok impregnálására.

Felhasználás

A felhasználás során a helységet alaposan szellőztessük ki, ne dohányozzunk.

Kőimpregnálás

Felhasználhatjuk + 5 °C és + 25 °C között. 1 óra után lépésálló. A száradási idő, a teljes terhelhetőségig max. 48 óra, + 20 °C-on, 65 %-os páratartalomnál. Az Impran-t hígítatlanul öntsük a felületre és egy laposmoppal azonnal vékonyan, egyenletesen terítsük szét. A felület szívóképességétől függően 1-4 bevonat szükséges kb. 30 percenként. A maradék Impran-t, ami 15 perc alatt nem szívódik fel, egy gumilehúzóval teljesen távolítsuk el a felületről. Ami még a felületen marad, oszlassuk szét egy száraz moppal. 24 órás száradási idő után a ragacsos maradványok a felületről már nem távolíthatóak el!

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.



Kőápolás

Anyagszükséglet / m²

Kőimpregnálás: 5–500 ml a felület szívóképességének megfelelően.

GHS 02, 07, 08, Veszély (koncentrátumban);
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336 Álomosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P370+P378 Tűz esetén: oltásra száraz oltópor használandó. EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Tartalmaz: C10-C12 Alkane/Cycloalkane (INCI).
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

4 x 2,5 literes bádogkanna kartonban

Cikkszám: j 21 04 65

